

# Kemet ワックスシリーズ

## STワックス

密着性、接着性、耐久性、作業性にすぐれ、ダイヤモンドカッターの目詰まりがありません。  
STWAXシリーズはホットメルトタイプの接着剤では最高の接着力があり、作業性洗浄性にすぐれています。  
成分：天然樹脂、可塑剤、ドレッシング剤。洗浄溶剤：苛性ソーダ水溶液、メチルアルコール、HSC洗浄剤。



EVA6510



## ブラウンワックスシリーズ

低温で溶解し、低粘度のため薄く貼れるので高精度品に最適です。短時間で接着でき作業性、洗浄性にすぐれています。  
成分：熱可塑性天然樹脂、石油系樹脂、天然ワックス、石油系ワックス。洗浄溶剤：アルコール、炭化水素系有機溶剤。



サンワックス	ST-200N	ST-201N	ST-401A	ST-500	ST-600	ST-100	ブラウンWAX	ROYAL WAX47	ROYAL WAX50
軟化点(°C)	71	73	80	71	58	76	60	47	50
針入度25°C	8	5	1.5	3	16	2	3	11	9
針入度40°C	78	50	10	58		25	12	28	25
接着力 25°C-kg/cm	125	128	138	125	56	100	35	19	45
比重	1.72	1.72	1.74	1.15	1.11	1.72	1.08		
溶融粘度 (CPS)								低温使用	低温使用
140°C	3600	3900	4400	640	80	3500	160	20	27
160°C	800	840	900	210	50	350	90		
硬化時間 (min)									
120°C	35	35	35	45		30	40		
160°C	15	15	15	20	60分以上	10	20		
洗浄 (アルカリ)	○	○	○	○	◎	○	◎	IPA&アルカリ	IPA&アルカリ

ケメット・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6  
WBGマリブウエスト21階  
TEL: 043-213-9911  
FAX: 043-213-9932  
MAIL: info@kemet.jp