


特殊鋼の研磨事例 クロムモリブデン


粗工程

ケメット鉄+油性9 μ mダイスラリー




中工程

ケメット銅+油性3 μ mダイスラリー




仕上工程

ウレタンパッド+コロイダルシリカスラリー



写真



ケメット・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト21階
 TEL:043-213-9911 FAX:043-213-9932
 INFO: info@kemet.jp URL: www.kemet.jp

